

Alesta® SD

Farby Superdurable do zastosowań architektonicznych SD Fine Texture

SD031C7703920 7039 GREY MOON

Farby Superdurable do zastosowań architektonicznych to superodporne, wolne od TGIC oraz pozbawione ołowiu powłoki proszkowe, specjalnie opracowane do zastosowań na elementach aluminiowych oraz na podłożach stalowych i galwanizowanych. Spełniają wymagania branży budowlanej dzięki wybitnej trwałości na zewnątrz.



Charakterystyka

- Drobna Struktura
- Metaliczny bondowany
- Corona

Zastosowanie

- Panele i profile aluminiowe
- Werandy, drzwi, ramy okienne, ogrodzenia
- Meble miejskie
- Stal lub stal galwanizowana



Aprobaty

Qualicoat
GSB

Class 2: P-1083, P-1373, P-1089, P-1641
Florida 3: 171g



- Produkt zaaprobowany przez QUALICOAT
- Znak jakościowy QUALICOAT wyłącznie dla licencjonowanych członków
- Farby spełniają Europejską Dyrektywę „Redukcji stosowania substancji niebezpiecznych” 2011/65/EU oraz 2015/863 /EU (RoHS)
- Spełnia wymagania AAMA 2604-13
- Te produkty spełniają wymagania EN 12206-1 (poprzednio BS 6496), EN 13438 (poprzednio BS 6497)
- Klasyfikacja A2 (niepalna) reakcji na ogień zgodnie z NF EN 13501-1:2018
- Deklaracja środowiskowa produktu typu III (EPD) dostępna na podstawie dokumentacji LCA zgodnie z ISO 14025 i EN 15804+A2

Przedstawione właściwości produktu uzyskano w opisanych poniżej warunkach oraz w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste właściwości produktu, takie jak połysk, kolor oraz wykończenie mogą się różnić w zależności od warunków aplikacji.



Warunki

- Czas utwardzania (temperatura detalu) 12 min @ 190°C
- Substrat Panel aluminiowy 0,8 mm AA5005 (AA6060, AA6063 przy kwaśnej mgie solnej)
- Grubość powłoki 70 ± 10 µm
EN ISO 2360

Właściwości fizyczne

- Gęstość 1,53 g/cm³
kalkulacja


**Charakterystyka produktu / Właściwości powłoki**

Połysk przy kącie @ 60° EN ISO 2813	5 ± 1
Odporność na uderzenia EN ISO 6272 / ASTM D2794	2,5 Nm / 22 inch-pound (brak śladów odwarstwienia, dozwolone pęknięcia)
Przyczepność EN ISO 2409	GTO
Test twardości Buchholza EN ISO 2815	80
Test Erichsena EN ISO 1520	5 mm (brak śladów odwarstwienia, dozwolone pęknięcia)
Gięcie Cylindryczne EN ISO 1519	5 mm (brak śladów odwarstwienia, dozwolone pęknięcia)
Odporne na zarysowania (Martindale) CEN/TS 16611 (zgodnie z wymogami Qualicoat)	Pozostający połysk 70-90 %
Test Kesternicha (SO ₂) 30 cykle EN ISO 3231	Bez zmian
Kwaśna mgła solna (1000 godz.) EN ISO 9227	Max. 16 mm ² odwarstwienie na nacięciu o dł. 10 cm
Odporność na wrzącą wodę	Po 2 h brak pęknięć oraz łuszczenia się powłoki
Test wilgotności w komorze 1000 godz. EN ISO 6270-2	Brak pęcherzy
Odporność na zaprawę murarską EN 12206-1	Bez zmian zgodnie z wymaganiami Qualicoat
Test Florydy EN ISO 2810	Po 3 latach, Pozostający połysk ≥ 50 %, Zmiana koloru ΔE: Zgodnie z wymogami Qualicoat, Zmiana koloru ΔL*, ΔC*: Zgodnie z wymogami GSB
Przyspieszony test klimatyczny - lampa Xenon EN ISO 16474-2	1000 h, Pozostający połysk ≥ 90%, Zmiana koloru ΔE: ≤ 50 % zgodnie z wymogami Qualicoat
Przyspieszony test klimatyczny - UVB-313 EN ISO 16474-3	600 h, Pozostający połysk ≥ 50%

**Czas utwardzania (temperatura detalu)**

Polimeryzacja przy użyciu różnych metod, np. piec na podczerwień, piec konwekcyjny, piece kombi. Unikać gwałtownego wzrostu temperatury. W bezpośrednich piecach gazowych, spalanie produktów ubocznych może powodować znaczące zmiany koloru (w celu uzyskania dokładnych informacji, prosimy o kontakt).

10-17 min @ 200°C
12-25 min @ 190°C
17-40 min @ 180°C





Warunki składowania

24 miesięcy/35°C

Okres przydatności dotyczy materiałów przechowywanych w szczelnie zamkniętych workach plastikowych w suchym i chłodnym otoczeniu.



Przygotowanie powierzchni

- Na aluminium, stal i stal ocynkowaną: zarówno wstępna obróbka chemiczna (w tym preanodowanie na powierzchni aluminiowej) jak i mechaniczne przygotowanie powierzchni są kompatybilne z produktami SD. Przygotowanie powierzchni musi być przeprowadzone w zależności od rodzaju podłoża i pożądanego rezultatu.
- Na stali ocynkowanej ogniowo zalecamy stosowanie antykorozyjnych podkładów ochronnych Alesta® ZeroZinc (prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji).
- Poprawność przygotowania powierzchni powinna być uprzednio przetestowana przy pomocy odpowiednich metod testowych. Sugerujemy, aby odnieść się do wytycznych Qualicoat, GSB i Qualisteelcoat.



Aplikacja

- Nie wolno mieszać z innymi farbami proszkowymi. Farby proszkowe Superdurable mają większą skłonność do wychwytywania zanieczyszczeń i pozostałości innych farb w układzie aplikacyjnym. Dlatego też system aplikacji (pistolet, kabina, węże etc.) powinny być odpowiednio wyczyszczone przed użyciem farb Alesta® Superdurable. W mniejszym zakresie problem kontaminacji dotyczy farb w wykonaniu w drobnej strukturze.
- Należy odpowiednio przygotować powierzchnię detalu.
- Aplikacja za pomocą pistoletów manualnych jak i automatycznych.
- Grubość powłoki: parametry aplikacji zależą od kształtów geometrycznych detalu oraz grubości powłoki jaką chcemy uzyskać. Odpowiedzialność za prawidłowe parametry aplikacji spoczywa na obsłudze lakierni. W przypadku niektórych kolorów - dla uzyskania pełnej siły krycia i jednolitości koloru należy zaaplikować powłokę o większej grubości. W przypadku powłoki o niedostatecznej bądź zróżnicowanej grubości mogą być widoczne różnice w odcieniach kolorystycznych.
- Pomimo ogromnej dbałości oraz uwagi przykładanej do wszelkich procesów produkcyjnych, drobne różnice kolorystyczne lub inne widoczne rozbieżności przy porównaniu partii do partii są nieuniknione. Zalecamy zatem stosowanie farb proszkowych tych samych partii dla detali które będą tworzyć jeden cały element. Dotyczy to zwłaszcza produktów z efektem metalicznym, perłowym, strukturalnym oraz innymi efektami specjalnymi. Różnice mogą być dostrzegalne zwłaszcza na dużych wymalowanych elementach takich jak okładziny, płaskie powierzchnie etc.
- Proszek z odzysku: możliwy odzysk do 30 % dla jednolitych kolorów. Informacje na temat wykończeń specjalnych (na przykład metalicznych, perłowych, efektów typu „pieprz&sól”) można znaleźć w naszej witrynie internetowej oraz w przewodniku „Metallics are us - wskazówki dla użytkowników”.



Komentarz

- Niektóre środki chemiczne lub środki czystości mogą powodować wady na powłoce. Prosimy o przeprowadzenie testu na niewielkiej powierzchni detalu dla oceny oddziaływania środka.
- W zakresie użytkowania polakierowanych przedmiotów farbą SD należy ściśle przestrzegać ustalonych wskazań producenta (patrz dokument gwarancyjny dla Alesta® SD).
- Ścisłe przestrzeganie zasad konserwacji powłoki jest niezbędnym warunkiem dla utrzymania ważności ewentualnej gwarancji jak i zachowania właściwego wyglądu powierzchni.
- W przypadkach gdy warstwa lakieru proszkowego przewidziana jest do dalszej obróbki takiej jak nadruk, etykietowanie, kształtowanie, klejenie, nakładanie szczeliw, etc. należy wykonać stosowny test aby potwierdzić przystosowanie warstwy lakieru do danego procesu. Elementy testowe powinny być przygotowane tak jak wyroby seryjne aby mogły być traktowane jako reprezentatywny przykład przed rozpoczęciem produkcji.
- Pomalowane proszkowo elementy powinny być pakowane po całkowitym schłodzeniu do temperatury otoczenia w odpowiednie materiały wolne od plastifikatorów. Zapakowane elementy powinny być składowane pod przykryciem aby unikać kondensacji pary wodnej (np. pod tworzywową taśmą zabezpieczającą) co może skutkować trwałymi śladami na lakierowanej powierzchni.



Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Produktu Chemicznego.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na naszej dotychczas zebranej wiedzy o produkcie. Informacje mogą ulec poszerzeniu wraz z pozyskaniem nowych danych na temat produktu. Wyniki badań odnoszą się do standardowego zakresu właściwości produktu przy aplikacji na wybrane grupy materiałów; mogą one być nieprawidłowe kiedy standardowe materiały będą łączone z innymi lub kiedy do procesu będą włączane inne niestandardowe dodatki. Zaprezentowane wyniki badań nie powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu limitów specyfikacji technicznej oraz nie należy ich brać jako podstawy dla tworzenia projektów technicznych. Podanie parametrów technicznych nie miało na celu zastąpienia właściwych testów, które mogą być konieczne dla zidentyfikowania przydatności produktu dla danego zastosowania. Ponieważ Axalta nie może zasymulować wszystkich możliwości końcowego zastosowania produktu, tym samym firma Axalta nie daje gwarancji oraz nie poczuwa się do odpowiedzialności prawnej w związku z podanymi informacjami technicznymi. Żaden z fragmentów karty technicznej nie może być rozpatrywany jako licencja technologiczna, w oparciu o którą można by rekomendować podważenie jakichkolwiek praw patentowych.

Copyright 2023 , Axalta Coating Systems, LLC i wszystkie firmy powiązane. Logo Axalta™ , Axalta Coating Systems™ oraz wszystkie produkty oznaczone ™ lub ® są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Axalta Coating Systems, LLC i jej firm powiązanych. Znaki towarowe Axalta nie mogą być stosowane w połączeniu z żadnymi produktami ani usługami, które nie należą do firmy Axalta.
